www.ravenol.ru

# Трансмиссионное масло RAVENOL MARINE Gear Fullsynth MGF 75W-90

**Вязкость: 75W-90**

*Полностью синтетическое*

## 1 литр

Артикул:
**1231100-001**
Артикул:
1231100-001-01-999
Штрих-код:
4014835851191

## 4 литра

Артикул:
**1231100-004**

## 10 литров

Артикул:
**1231100-010**

## 20 литров

Артикул:
**1231100-020**

## 20 литров, ecobox

Артикул:
**1231100-B20**

## 60 литров

Артикул:
**1231100-060**

## 208 литров

Артикул:
**1231100-208**

**RAVENOL Marine Gear Fullsynth MGF SAE 75W-90** - полностью синтетическое высококачественное трансмиссионное масло для применения в трансмиссиях морской техники и судов. Разработано на основе высококачественного синтетического базового масла с добавлением специально подобранного пакета присадок.

Обеспечивает защиту трансмиссии от износа при высоких рабочих нагрузках, обладает высокой устойчивостью к окислению.

Разработано по специальной рецептуре и гарантирует бесперебойную работу трансмиссии в широком диапазоне рабочих температур, включая экстремальные, а также в суровых условиях эксплуатации.

Применяется для смазывания редукторов моторных лодок и судов (включая подвесные и стационарные), реверсивных редукторов и Z-приводов моторных лодок, для которых производитель рекомендует применение смазочных материалов уровня качества
API GL-5 / GL-4.

Применение **Marine Gear Fullsynth MGF SAE 75W-90** обеспечивает:

- Высокую стабильность к окислению
- Хорошие вязкостно-температурные характеристики
- Отличную стабильность при высоких температурах
- Превосходную защиту от износа при высоких нагрузках
- Исключительно хорошую устойчивость к старению
- Очень высокую способность работать при высоком давлении
- Нейтральность к металлу и уплотнительным материалам

## Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---|---|---|
| API | GL-4, GL-5 | |
| Соответствует требованиям | Volvo PENTA, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B | |
| Подходит для | Honda, Mercruiser, Mercury, Suzuki, Yamaha, Yanmar | |
| Плотность при 20°C | 840 г/см³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Синий | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 16.8 мм²/с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 108.8 мм²/с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 168 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -45 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 226 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C | 47.000 mPa*s | ASTM D2983 |
| Тест на коррозию меди, при 121ºC / 3ч | 1a | ASTM D130 |

## Аналоги OEM

### Honda
*08251999100HE, 0829299908, 08251999101MP, 08251999102HE, 08251999101HE*

### Suzuki
*9900022B61P35, 9900022B61001*

### Yamalube
*ACCSHAFTDRFS*